

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Кияшко М.В.  
«Закономерности формирования керамики на основе реакционно-связанного  
карбида кремния при наличии свободного кремния»,  
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по  
специальности 01.04.17 – химическая физика, горение и взрыв, физика  
экстремальных состояний веществ

Карбидокремниевые материалы обладают уникальной твердостью, уступающей только твердости алмаза и карбида бора, высокой теплопроводностью и коррозионной стойкостью по сравнению с другими керамическими материалами, причем карбид кремния способен работать практически с различными кислотами и органическими веществами, за исключением плавиковой кислоты. Эти свойства вызывают большой интерес к ним, как перспективным материалам для изделий конструкционного и антифрикционного назначения. Свойства карбидокремневой керамики зависят от технологии ее получения. Наиболее высокие свойства достигаются при горячем прессовании, однако процесс этот энерго затратный, требует специального оборудования, поэтому был разработан более экономичный метод – реакционное спекание карбида кремния.

Исследованию физико-химических превращений при получении реакционно-связанного карбида кремния и определению характеристик керамики на его основе в зависимости от режимов получения и посвящена диссертационная работа Кияшко М.В.

Соискатель изучал процесс получения карбидокремневой керамики по достаточно сложной и длительной технологии, состоящей из смешивания порошка карбида кремния двух дисперсностей с парафином для получения шликера, заливки в цилиндическую форму, охлаждения, отжига при температуре 600-630 °С в течение 2 ч для удаления парафина, четырехкратной пропитки бакелитовым лаком с последующим пиролизом при температуре 1600 °С в вакууме для образования углерода, силицировании при температуре 1800 °С в вакууме в течение 2 ч.

В процессе проведения экспериментов Кияшко М.В. установил, что при удалении парафиновой связки происходит образование оксида кремния, который, связываясь с карбидом кремния, позволяет придать заготовке необходимую для транспортировки прочность. Увеличение от 1 до 4 циклов пропитки карбидокремневой основы бакелитовым лаком и пиролиза обеспечило увеличение содержания углерода от 5 до 15 %, а это, в свою очередь, повысило количество карбида кремния в реакционно-связанном карбиде кремния с 78 до 93 об. %.

Соискателем представлены механические и теплофизические свойства полученной карбидокремневой керамики в зависимости от объемного содержания карбида кремния, некоторые из которых выше значений, характерных для типовой реакционно-связанной карбидокремневой керамики.

Кияшко М.В. разработана физико-математическая модель реакционной инфильтрации кремниевого расплава в пористый C/SiC каркас, с помощью которой можно определить длительность силицирования для формирования структуры RB-SiC в зависимости от толщины образца.

В качестве замечаний необходимо отметить следующее:

1. В автореферате не указаны причины получения столь низких значений предела прочности при изгибе ( $225\pm 52$  МПа) при высоком значении модуля упругости ( $430\pm 40$  ГПа) и ТКЛР ( $2 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ), в то время, как известно, что RB-SiC, даже при содержании карбида кремния 90 %, имеет предел прочности при изгибе 440 МПа, а ТКЛР  $3-4 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ .

2. Столь длительная и энергозатратная технология получения RB-SiC, которую применял соискатель, может быть оправдана только для получения изделий сложной формы, получить которые технологией прессования в прессформах невозможно, однако в работе данные о возможности применения разработанной технологии для получения таких изделий отсутствуют.

3. В работе отсутствуют данные о практическом применении разработанной технологии. В разделе «Рекомендации по практическому использованию результатов» указано, что «Результаты диссертации были использованы ... для оптических применений (приложение А)», однако в автореферате приложение А отсутствует.

4. В автореферате имеются опечатки, в частности, на рисунке 9а единицы измерения ТКЛР –  $10^6 \text{ K}^{-1}$ .


Несмотря на сделанные замечания, диссертационная работа представляет определенный научный интерес, соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени.

Главный научный сотрудник  
лаборатории сверхтвердых и  
износостойких материалов  
Государственного научного  
учреждения «Институт  
порошковой металлургии  
имени академика О.В. Романа»,  
доктор технических наук, профессор

Л.Н.Дьячкова

11.10.2023

Я, Дьячкова Л.Н., согласна на размещение отзыва в сети Интернет.



С отзывом ознакомлен  
25.10.2023   
М.В.Кляшко